



LEATHER
MONTANA

effetigest



1301 Cuoio




1302 Grigio Scuro



1303 Mocca



1304 Grigio Chiaro



1305 Testa di Moro



1306 Beige



Per la pelle avere dei difetti è naturale ***It is natural for the leather to have defects***

E' importantissimo ricordare che quando si parla dei difetti della pelle, si parla di caratteristiche naturali. Caratteristiche che addirittura qualificano l'origine della pelle, fermo restando che non ne modificano resistenza, durata e qualità. Bisogna cioè convincersi che gli elementi caratterizzanti della pelle non si potranno mai eliminare e che perciò non si deve ricorrere a lavorazioni troppo sofisticate che ottengono il solo risultato di ridurre la bontà intrinseca della pelle. Il fascino della pelle, la sua bellezza, sapranno ripagare ampiamente quanti saranno in grado di apprezzarla, amarla, rispettarla. Tutto qui: come la pelle non c'è che la pelle.

When we talk about the defects of leather, it is very important to emphasize that these are natural characteristics, which prove the genuine origin of the leather, provided they do not alter resistance, durability and quality. We have therefore to convince ourselves that these particular peculiarities of the leather cannot be eliminated and it is useless to submit the leather to a sophisticated process which achieves the only result of affecting its intrinsic quality. The charm of the leather, its beauty, will abundantly repay those who learn to appreciate it, love it, respect it. That's all: only leather can compete with leather. Same tonality of colour from one batch to another.

SCHEDA TECNICA Technical Data MONTANA		
CARATTERISTICHE TECNICHE Technical Characteristics		
Spessore Thickness		0,9/1,1 mm
Origine Animale Origin		Bovine Raw hides
Provenienza Place of Origin		Europea European
Tipo di Concia Tanning		Ai Sali di Cromo Chrome salts
Tipo di Tintura Dyeing		Anilina passante in botte - sottovuoto Through-dyeing aniline - vacuum
Tipo di Rifinitura Finishing		Effetto cerato Effect certain
Tipologia Typology		Pieno fiore Full grain
TEST FISICI Physical Test		
CARATTERISTICHE Characteristics	RIFERIMENTO NORMA Standard Reference	VALORI Limits
Solidità del colore alla Luce Artificiale Light Fastness xenon lamp	UNI EN ISO 105 B02	Valore 3 scala dei blu Value 3 Blue scale
Resistenza allo strappo Tear strenght	UNI EN ISO 3377-1	39N/mm
Solidità del cuoio allo strofinio a secco Dry rub Fastness	ISO 11640	50 cicli valore 4/5 scala dei grigi 50 cycles value 4/5 grey scale
Solidità del cuoio allo strofinio a umido Wet rub Fastness	ISO 11640	
Solidità del cuoio alla flessione ripetuta Flex crack resistance	ISO 5402	>20.000 cicli >20.000 cycles
Adesività dello strato di rifinitura Adhesion of finish	UNI EN ISO 11644	3,5 N/cm
Certificato n° U04200/02 - 2017 - Dedalo Srl (Arzignano - VI)		
Resistenza al fuoco Fire resistance	Imo FTP:Part 8-Resolution A.652 (16) NI/0: Cigarette Test NI/1: Match Test	Passa
Certificato n° U04200/01 - 2017 - Dedalo Srl (Arzignano - VI)		
Resistenza al fuoco Fire resistance	British Standard UNI EN 1021-2014 N°1: Cigarette Test N°2: Match Test	Passa
L'articolo è realizzato nel rispetto della direttiva REACH / Our leather is processed in conformity with REACH regulation		

Pulizia e manutenzione della pelle Cleaning and caring for the leather

Evitare la luce diretta del sole. Evitare l'esposizione a fonti di calore. Spolverare regolarmente la pelle con un panno morbido ed asciutto.

Avoid placing leather in direct sun. Keep the leather away from direct heat. Dust regularly with a soft and dry cloth.



EFFETI GEST S.r.l.

Sede: Via Cattaro, 6 - 35135 Padova - Magazzino: Via Meucci, 24 - 35010 Cadoneghe (PD)

Tel. 049 8876280 - 8876288 - Fax 049 700325 - posta@effetigest.it - www.effetigest.it